

产品技术资料表


产品名称: 双面玻璃布胶带

产品料号: 2235D2

产品描述:

该款胶带是以性能优异的玻璃纤维布为基材, 双面涂布高性能有机硅压敏胶再单面(或双面)贴合氟塑离型膜而成。

产品结构:



硅树脂胶粘剂 A

白色玻璃纤维布

硅树脂胶粘剂 B

氟塑离型膜



产品特性:

- 基材柔软适合各种表面粘贴, 耐撕裂, H 级电气绝缘性能
- 高抗拉强度、耐高温、绝缘、电气绝缘性能佳等特性

产品应用:

广泛应用于数码产品电子零部件的各种生产工艺中, 治具铭板或面板与部件的粘贴, 也可用于加热工序中的临时固定、遮蔽、薄膜零件等的保护、输送等用途, 也广泛适用于电子电器、仪表等行业的高温绝缘保护、补强保护等使用。

产品性能:

项目	单位	测试值	说明
基材厚度	mm	0.09±0.005	ASTM D-3652
A 面胶水厚度	mm	0.055±0.005	ASTM D-3652
B 面胶水厚度		0.055±0.005	ASTM D-3652
胶带总厚度	mm	0.2±0.005	ASTM D-3652
氟塑离型膜厚度	mm	0.05±0.005	ASTM D-3652
粘着力	N/25mm	≥7.0	ASTM D-3330
抗张强度	N/25mm	350	ASTM D-3759
伸长率	%	5	ASTM D-3759
耐电压	KV	2.0	
耐温性	°C/30 分钟	200	对 304 钢板无残留

上海森谷实业有限公司

上海市松江区新桥镇新格路 487 号 6 幢 2 楼

电话: 021-57752829 021-57752836

邮箱: info@sengu.cc

http://www.sengu.cc



分切事项:

- 1、整支宽度 610mm, 可分切 2~610mm;
- 2、长度 20 米, 另长度可根据客户要求定制;
- 3、塑料或纸管芯, 内径 76mm(3") 和 38mm(1.5")。

使用条件:

如需胶带达到最佳的粘贴效果, 需使粘贴物表面保持洁净、干燥, 禁止用手直接触摸材料表面及胶面而破坏胶带之性能。

储存条件:

在 $21\pm 2^{\circ}\text{C}$, $50\pm 5\%$ 的湿度环境下储存。

包装:

胶带成品以包装袋完成包装, 并装于适当之纸箱内。

胶带保管及品质保证期限:

胶带应存放于恒温恒湿之环境, 避免高温高湿或日晒, 以妥当保管条件下, 品质保证期限为制造出厂 12 个月内。

注意:

- 1、以上数据之取得是通过多次测试所得之平均值, 使用者须确定该产品是否适用于某一特定用途, 很多因素会影响产品在特定用途中的性能;
- 2、以上技术参数资料仅供参考, 不做产品验收使用;
- 3、使用特殊场合时, 请事先测试确认。

免责声明:

有关材料的物理和化学特性的资料是基于我们认为可信的测试结果, 在此列出的典型数值作为材料选择时的参考, 但并不构成一种担保。