

产品技术资料表

产品名称：琥珀色聚酰亚胺双面胶带

产品料号：SG-2585K2D-S-A

产品描述：

该款胶带是以聚酰亚胺薄膜为基材，双面涂布高性能有机硅压敏胶后再单面（或双面）贴合 PET 离型膜而成。

产品结构：

	硅树脂胶粘剂
	聚酰亚胺薄膜
	硅树脂胶粘剂
	PET 离型膜



产品特性：

- 具有卓越的 H 级电器绝缘性能；
- 粘性佳、耐高温、耐溶剂且剥离后不残胶。

产品应用：

- ▶ PCB 板过锡炉和波峰焊过程中遮蔽金手指，防止电镀液浸入及污染；
- ▶ 电气行业如变压器线圈高温绝缘捆扎，电机电缆的绝缘修补等；
- ▶ 高温遮蔽保护膜，如 3D 印刷板、高温粉末喷涂遮蔽及各种电子零件的生产应用等；

产品性能：

项目	单位	标准值	说明
基材厚度	mm	0.025±0.003	ASTM D-3652
单面胶水厚度	mm	0.030±0.005	ASTM D-3652
总厚度	mm	0.085±0.005	ASTM D-3652
粘着力	N/25mm	4.0~6.5	ASTM D-3330
拉伸强度	MPa	≥ 120	ASTM D-3759
断裂伸长率	%	≥ 45	ASTM D-3759
耐腐蚀系数		1	
耐电压	KV	≥ 3	
温度使用范围	℃	-20~260	
颜色	琥珀色		

分切事项:

- 1、整支宽度 500mm,可分切 3~500mm;
- 2、长度 10 米和 20 米, 另长度可根据客户要求定制;
- 3、PE 塑料管芯, 内径 76mm(3") 和 38mm(1.5")。

使用条件:

如需胶带达到最佳的粘贴效果, 需使粘贴物表面保持洁净、干燥, 禁止用手直接触摸材料表面及胶面而破坏胶带之性能。

储存条件:

10-30℃, 相对湿度 40-60%, 避免阳光直射及高温 (40℃ 以上) 高湿 (75%RH) 环境。

包装:

胶带卷料半成品以热缩膜包装, 卷材成品以包装袋完成包装, 并装于适当之纸箱内。

胶带保管及品质保证期限:

胶带应存放于恒温恒湿之环境, 避免高温高湿或日晒, 以妥当保管条件下, 品质保证期限为制造出厂 3 个月内。

注意:

- 1、以上数据之取得是通过多次测试所得之平均值, 使用者须确定该产品是否适用于某一特定用途, 很多因素会影响产品在特定用途中的性能;
- 2、以上技术参数资料仅供参考, 不做产品验收使用;
- 3、使用特殊场合时, 请事先测试确认。

免责声明:

有关材料的物理和化学特性的资料是基于我们认为可信的测试结果, 在此列出的典型数值作为材料选择时的参考, 但并不构成一种担保。